Città di Ortona (CH)
Assessorato all'Urbanistica

In collaborazione con i servizi culturali della Città di Ortona

Urban Center Ortona

Territori in Ascolto

Un mese dedicato al territorio ortonese e all'urbanistica partecipata

TITOLO: tesi in restauro - curare le ferite di guerra: IL CASO DI ORTONA - AUTORI: relatore: prof. L. Serafini correlatore: prof. C. Varagnoli laurenado: Antonio di Paolo
UNIVERSITA' G. D'Annunzio Chieti-Pescara - ANNO 2012 / 2013

UNIVERSITA' DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» CHIETI_PESCARA - FACOLTA' DI ARCHITETTURA _ CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA _ A.A. 2012/2013
TESI: «CURARE LE FERITE DI GUERRA. IL CASO DI ORTONA» RELATORE: PROF. LUCIA SERAFINI CORRELATORE: PROF. CLAUDIO VARAGNOLI LAUREANDO: ANTONIO DI PAOLO matr. 3026751

TAV. 15

ferita di guerra n° 3

RILIEVO ARCHITETTONICO

NAVIGATORE
ufficio tecnico comunale

skyline
realizzato dall'autore

foto d'autore

PARTICOLARI E LOCALIZZAZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto d'autore

PROSPETO LATO NORD_

edificato contiguo

edificato contiguo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETO LATO SUD_

UNIVERSITA' DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» CHIETI_PESCARA - FACOLTA' DI ARCHITETTURA _ CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA _ A.A. 2012/2013
TESI: «CURARE LE FERITE DI GUERRA. IL CASO DI ORTONA» RELATORE: PROF. LUCIA SERAFINI CORRELATORE: PROF. CLAUDIO VARAGNOLI LAUREANDO: ANTONIO DI PAOLO matr. 3026751

TAV. 16

ferita di guerra n° 1

ANALISI DEI MATERIALI

apparecchio murario in laterizio pieno SCHEDA ANALITICA N. 2
intonaco di rivestimento a base di malta di calce aerea ed aggregati a granulometria fine dello spessore di 2 cm
laterizio forato biocchetto da nove fori orizzontali
intonaco grezzo a base di malta di calce aerea e aggregati a granulometria grande spessore 3 cm
scala autoportante in ferro
laterizio di rivestimento parapetto
intonaco di rivestimento in buono stato di conservazione
aperture in legno fabbricato post guerra

Scheda n.2	Complesso architettonico: edificio su Corso Giacomo Matteotti		Località: Ortona - Ch -
Analitica	Data del rilievo: 05.04.2013	Muratura tipo: mi_b	Datazione: XVI secolo.

ANALISI DELLA STRUTTURA MURARIA

Consistenza: campione muratio rilevato presso il prospetto sud		Rapporti stratigrafici: è appoggio a muro 1	
Tecnica muraria: apparecchio murario in laterizio pieno, a corsi orizzontali e paralleli		Determinazione litologica: blocchi regolari di pietra calcare	
Funzione statica: elevato portante		Stato di conservazione: mediocre	
Paramento esterno: visibile		Paramento interno: visibile	
Nucleo murario: costipato e ammorsato		Fasi in opera: corsi orizzontali e paralleli	

PIETRA	Architetto:	Lavorazione:	Colore:	Dimensioni:	Elemento medio:	Rifiuto: Strumenti:
LATERIZIO	Forma: rettangolare Consistenza:	Lavorazione: regolare	Colore: ocra pappina	Dimensioni: lu. 30 cm la. 15 cm s. 12 cm	Elemento medio: 30 x la 12 cm	Rifiuto: squadratio
MALTA	Consistenza: friabile Granulometria: grossolana	Aggiunte: calce	Colore: grigia	Vuoti: frammenti calcarei max 3,0 cm scaglie min 0,3 cm	Spessore:	Rifinitura: rasa sasso

Campione parametro murario a quota 1,30 m

Foto del parametro murario

Individuazione del parametro analizzato: pianta

Individuazione del parametro analizzato: prospetto

ferita di guerra n° 2

ANALISI DEI MATERIALI

intonaco a base di calce aerea ed aggregati a granulometria fine e grande dello spessore circa di 2 cm che vanno a coprire il parametro murario della scheda tecnica analitica n. 3_a
mattone pieno - argille locali in buono stato di conservazione
apparecchio murario irregolare con corsi di orizzontamento SCHEDA ANALITICA N. 3_a
apparecchio murario in pietra calcarea a corsi orizzontali SCHEDA ANALITICA N. 3_b

edificio contiguo

Scheda n.3_b	Complesso architettonico: edificio su Via Marosini		Località: Ortona - Ch -
Analitica	Data del rilievo: 05.04.2013	Muratura tipo: mi_a	Datazione: XVIII secolo.

ANALISI DELLA STRUTTURA MURARIA

Consistenza: campione muratio rilevato presso il prospetto est		Rapporti stratigrafici: è appoggio a muro 1	
Tecnica muraria: apparecchio murario irregolare con corsi di orizzontamento con		Determinazione litologica: base di calcare e pietre di dimensioni variabili	
Funzione statica: elevato portante		Stato di conservazione: pessimo	
Paramento esterno: visibile		Paramento interno: non visibile	
Nucleo murario: costipato e irregolarmente con i paramenti		Fasi in opera: irregolare con qualche filare	

PIETRA	Architetto: pietra calcare	Lavorazione: base e blocchi spaccati e sbozzati	Colore: bora grigio chiaro	Dimensioni: lu. da 4 a 30 cm la. da 3 a 15 cm s. variabile	Elemento medio: 15 x 10 cm	Rifiuto: sbozzato Strumenti: picconcello
LATERIZIO	Forma: Consistenza:	Lavorazione:	Colore:	Dimensioni:	Elemento medio:	Rifiuto:
MALTA	Consistenza: friabile Granulometria: grossolana	Aggiunte: calce	Colore: grigio	Vuoti: frammenti calcarei max 1,0 cm scaglie min 0,3 cm	Spessore:	Rifinitura: rasa sasso

Campione parametro murario a quota 3,00 m

Foto del parametro murario

Individuazione del parametro analizzato: pianta

Individuazione del parametro analizzato: prospetto

Scheda n.3_a	Complesso architettonico: edificio su Via Marosini		Località: Ortona - Ch -
Analitica	Data del rilievo: 05.04.2013	Muratura tipo: mi_b	Datazione: XVIII secolo.

ANALISI DELLA STRUTTURA MURARIA

Consistenza: campione muratio rilevato presso il prospetto est		Rapporti stratigrafici: è appoggio a muro 1	
Tecnica muraria: muratura in pietra calcarea a corsi orizzontali e paralleli con corsi irregolari e sporadi		Determinazione litologica: blocchi regolari e irregolari di calcare e ocra, ma anche blocchi non regolari di calcare e ocra, ma anche	
Funzione statica: elevato portante		Stato di conservazione: mediocre	
Paramento esterno: visibile		Paramento interno: pietra a vista	
Nucleo murario: costipato ma non ammorsato con dislivelli		Fasi in opera: corsi non isometricamente orizzontali	

PIETRA	Architetto: pietra gentile	Lavorazione: conci squadrati e sbozzati	Colore: ocra	Dimensioni: lu. da 15 a 50 cm la. da 5 a 24 cm s. da 8 a 20 cm	Elemento medio: 30 x 15 x 10 cm	Rifiuto: sbozzati con spigoli arrotondati Strumenti: bubbia martellina
LATERIZIO	Forma: Consistenza:	Lavorazione:	Colore:	Dimensioni:	Elemento medio:	Rifiuto:
MALTA	Consistenza: friabile Granulometria: fine	Aggiunte: calce	Colore: ocra	Vuoti: frammenti calcarei scaglie	Spessore: max 1,0 cm min 0,3 cm	Rifinitura: sfilato

Campione parametro murario a quota 1,5 m

Foto del parametro murario

Individuazione del parametro analizzato: pianta

Individuazione del parametro analizzato: prospetto